26 C 118 (26 C 0) (26 C 115) (26 C 2) (26 C 3)

特 許 公 報

特 許 出 願 公 告 昭 4 2 - 22065 公告 昭 42.10.30 (全2 頁)

トリオキサン共重合体の製造方法

寺 願 昭 39-5696

出願日 昭 39.2.5

発明者 山田祥三

茅ヶ崎市小和田浜須賀6997

同 桜井富士男

横浜市戸塚区平戸町1492

同 鈴木節夫

仙台市東八番丁19

同 山口格

出 願 人 山口格

仙台市中島丁66

同 住友ペークライト株式会社

東京都千代田区内幸町1の2の2

代表者 野口保固

発明の詳細な説明

本発明は液体二酸化硫黄中において触媒を共存 もしくは共存せしめずしてトリオキサンと異節環 状化合物とを開環共重合せしめトリオキサン共重 合体を製造する方法に関するものである。

従来トリオキサンの単独重合あるいは異節環状化合物との共重合の反応においては一般に重合速度が遅く、成形品その他ブラスチックスとして使用するに充分な分子量を持つ生成物を得るためには原料も厳密に精製する必要がある等工業的に利用するには充分とは云えなかつた。

本発明においては液体二酸化硫黄中において触媒を共存もしくは共存せしめずしてトリオキサンと異節環状化合物との共重合反応を行わせることにより重合速度が早く他の有機溶媒中で重合させた場合に比べ短時間で遙かに大きな分子量の重合生成物を得ることが出来、さらに特に有用なのは原料は厳密な精製を全く必要とせず、工業的精製度のものでよくこのととは工業上極めて有利なことである。

本発明において用い得る異節環状化合物としては、1,3-ジォキソラン等の環状アセタールおよびその誘導体、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド等の環状エーテルおよびその誘導体、アープチロラクトン、β-プロピオラクトン等の

ラクトン、トリチアン等の環状チォエーテル、環状ラクタム、環状ウレタン等である。これ等の異節環状化合物の使用割合はその反応性によつて異るが任意の割合で用いることが出来、また共重合体は異節環状化合物を0.1~99モル%の範囲で含むものが得られる。また触媒としてはAIOI®、BF®、FeCI®、BF®・O(C2H5)2、SbCI®等のルイス酸、CISO®H等の水素酸が用いられる。また紫外線の照射ラジカル開始剤の使用も有効である。

以下奥施例について述べる。

実施例 1

トリオキサン13 g、1,3ージオキソラン10 g、BF_B・O(C₂H_B)₂ 0.2 g、液体二酸化硫黄30 ccを内容100 ccの耐圧反応管にとり20 cで反応させる。重合の進行につれて生成物の白色沈殿が増加するのが認められる。20時間で反応を停止せしめ液体二酸化硫黄を回収し、生成物をメタノールで洗浄する。乾燥後16 gの共重合体を得た。残留単量体のガスクロマトグラフィーによる測定メタノール洗浄液中の1,3ージオキソランの単独重合体の分析により共重合体であると推定される。また共重合体中の1,3ージオキソラン含有量は64モル%であつた。

実施例 2

トリオキサン10g、rープチロラクトン10g、BF₈O(C₂H₅)₈0.3g、液体二酸化硫黄20cを内容100cの耐圧反応管にとり0℃で反応させる。重合の進行につれ生成物の白色沈殿が増加するのが認められる。8時間で反応を停止せしめ液体二酸化硫黄を回収し、生成物をメタノールで洗浄する。乾燥後13gの共重合体を得た。赤外線分光分析により共重合体であることを推定した。また残留単量体のガスクロマトグラフィーによる共重合体中のアープチロラクトン含有量は28モル%であつた。

奥施例 3

トリオキサン10 g、3,3-ビス(クロロメチル)オキセタン2 g、液体二酸化硫黄10 ccを内容50 ccの耐圧反応管にとり、85 cで反応させる。重合の進行につれて白色沈殿が増加するのが認められる。8時間反応させた後液体二酸化硫黄を回収し、生成物をメタノールで洗浄する。

により共重合体であることを推定した。また残留 単量体のガスクロマトグラフィーによる共重合体 中の3,3-ピス(クロロメチル)オキセタン含 有量は19モル%であつた。

奥施例 4

ガラス製耐圧反応管中に各種の溶媒をとり、ト リオキサン、1,3ージォソラン、

料の使用割合、反応条件、結果を第1 表に示す。

第1表に示すように二酸化硫黄中では他の通常 の有機溶媒中で反応を行うのに比べ短時間で極限 粘度の高い即ち高分子量のものが得られ、反応系 中の水分が多い、即ち原料の精製が充分でなくて も良好な共重合体を得ることが出来るものである。

₩. No.	答 媒	(ml)	トリオキサン(8)	1 ,3-ジ オキソラン (g)	BF ₈ O(C ₂ H ₅) ₈ (g)	温度	反 応 時 間 (hr)	収量(4)	極限粘度 〔7〕
1	lig-SO ₂	1 3	4	1	0.004	2 4	6	3.2	0 .70
2	CoH6	1 3	4	1	0,004	2 4	3 日	trace	_
3	OH2O13	1 3	4 .	1	0.004	2 4	2 日	trace	_
4	lig·SO ₃	3	4	1	0.004	20	6	3.5	1.47
5	O ₆ H ₆	3	4	1	0.004	20	6	1.1	0.33
6	CH ₂ Cl ₃	3	4	1	0.004	2 0	6	1.2	0.39

※系の水分量が 1~3は0.06%、 14~6は0.02% である。

特許請求の範囲

1 液体二酸化硫黄中において触媒を共存もしく は共存せしめずしてトリオキサンと異節環状化合 物とを開環共重合せしめることを特徴とするトリ オキサン共重合体の製造方法。